

**MOVECRETE****УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА**

**MOVECRETE** подходит как для производства бетонной смеси для перевозки автобетоносмесителем, так и для производства изделий с использованием различных схем ТВО. Значительное пластифицирующее воздействие позволяет значительно уменьшить водоцементное отношение и тем самым существенно повысить окончательную механическую прочность при неизменной консистенции. При неизменном водоцементном отношении бетон с влажной или пластичной консистенцией может быть трансформирован в сверхпластичный бетон без уменьшения окончательной механической прочности. Обрабатываемость при обычных условиях обеспечивает необходимое время для транспортировки и укладки. Пластичная консистенция бетона, получаемого с использованием **MOVECRETE**, позволяет подавать его с помощью бетононасоса.

**Дозировка:** Рекомендуемый интервал дозировки составляет от 0,6 % до 1,50 % от веса цемента в зависимости от требуемой обрабатываемости. Увеличенная дозировка может привести к значительному увеличению первоначального времени схватывания и твердения, окончательная прочность, наоборот, повышается. Использование продукта при дозировке свыше 1,50 % должно быть предварительно опробовано в реальных условиях применения.

**Рекомендации:** Рекомендуется вводить добавку вместе с водой затворения. Для достижения максимальной эффективности продукта, длительность смешивания в автобетоносмесителе должна составлять не менее 5 минут при высокой скорости. Обычно время обрабатываемости составляет примерно 90 - 120 минут, однако оно может изменяться в зависимости от типа цемента, заполнителей и температуры смеси и может составлять до 4 часов. После длительного хранения продукт необходимо перемешать перед использованием.

**Технические данные:** Технические данные приведены ориентировочно, и не являются техническими условиями поставки.

<b>Внешний вид:</b>	темно-коричневая жидкость.
<b>Плотность при 20°C:</b>	1,11 ± 0,05 г/см <sup>3</sup> .
<b>pH:</b>	7,0.
<b>Температура использования:</b>	выше +5°C.
<b>Растворимость в воде:</b>	Смешивается с водой в любой пропорции.
<b>Срок годности:</b>	9 месяцев при хранении в герметично закрытых емкостях
<b>Хранение:</b>	не допускать замерзания и воздействия прямых солнечных лучей.

**Упаковка:** В канистрах по 5л, 10л, бочках по 50л и контейнерах 1000л.

**Примечание:** Перед применением необходимо провести предварительные лабораторные испытания, в случае возникновения вопросов проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Соответствует UNI EN 934-2 таблицы 3.1 и 3.2., пунктам 4.1.1 и 4.1.2 ГОСТ 24211-2008  
ГОСТ 30459

